


Gaplon® N°48 Si ES

Einseitig beschichtete PET-Trennfolie



Gaplon® 48 Si ES ist eine einseitig silikonisierte Trennfolie und für Aushärtungstemperaturen von bis zu 195°C einsetzbar. Die Trenneigenschaft ist für alle Harzsysteme hervorragend geeignet. Gaplon® 48 Si ES Trennfolie ist speziell für einfache Konturen und flache Platten geeignet. Durch die hohe Festigkeit bleibt die Folie stabil auf der Formoberfläche, zudem weist Gaplon® N°48 Si ES gute Trenneigenschaften auf.

Materialart	PET	Testmethode
Bruchdehnung	100%	ASTM D 882
Zugfestigkeit	96 MPa	ASTM D 882
Maximale Gebrauchstemperatur	195°C	
Farbe	Transparent / Klar	
Materialstärke / Rollenbreite	25µm 25mm bis 1200mm, 1500mm oder 3000mm	
Verfügbare Typen	Flachfolie	
Zu vermeidende Materialien	Verträglich mit den meisten Harzen	
Lagerung	Originalverpackt bei 22°C	

Stand: Juli 2017